



**Trabajos de Rehabilitación del Tribunal Supremo  
Especificaciones Técnicas – Agregado y Mármol Entrada**

SUBASTA FORMAL 19-32F

---

**A. Demolición**

1. Corte superficial con sierra de la capa de agregado expuesto para reparar dos roturas en el camino central del Tribunal Supremo. Se harán 3 cortes cuadrados, (2) de 30"x30" y (1) de 18"x24", a una profundidad equivalente al grosor de la capa de agregado expuesto de aproximadamente 1", sin afectar la base inferior en hormigón.
2. Remoción de aproximadamente 20 pies lineales de mármol de 2" de ancho agrietado.
3. Disposición de escombros.

**B. Construcción**

1. Limpiar área donde se realizaron los cortes en el agregado expuesto. Rellenar y resanar con hormigón 3000psi para preparar la superficie para la construcción de la nueva capa de agregado expuesto.
2. Construcción de agregado expuesto utilizando piedras verdes italianas igual o similar a las existentes. Utilizar métodos como Sand Blasting o retardación química para exponer el agregado. El espesor de la capa de agregado expuesto debe ser de 1". El color y tamaño del agregado expuesto será igual o similar al existente.
3. Reemplazar 20 pies lineales de piezas de mármol blanco de 2" de ancho y 1.25" de espesor, de color igual o similar al existente. Resanar con agregado expuesto todos los bordes del mármol según sea necesario para lograr una superficie uniforme.
4. Instalación de vareta en bronce igual o similar a las existentes, de 1/2" x 1/8" en el área donde se hará la reparación del agregado expuesto. Alrededor de 30" lineales.
5. Humedecer superficie o indicar cualquier otra técnica para curar adecuadamente el agregado expuesto nuevo.
6. Se requiere que el trabajo a ser realizado sea igual al existente, en cuanto a dimensiones, color y arte.